

**INFORMATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICATION**  
**Technische                      Technical                      Technique**

**BRUFABLEND- Orange ES 27120**

Chemische Zusammensetzung: organisch/anorganisches Mischpigment  
 Chemical characterization: organic/inorganic mixed pigment  
 Composition chimique: mélange organique/ minéral

Dichte  
 Specific gravity: 2,4 - 2,8 g/cm<sup>3</sup> EN ISO 787/10 (20°C)  
 Poids spécifique:

Aussehen: Pulver pH Wert:  
 Form: Powder ph value: 6 - 8 EN ISO 787/9  
 Apparence: Poudre valeur pH:

Merkmal / Specific data / Indice			Prüfverfahren Test method Méthode d'essai	Standard
Ölaufnahme Oil absorption Absorption d'huile g/100 g			EN ISO 787/5	21 - 27
Deckvermögen Hiding power Pouvoir opacifiant			TiO <sub>2</sub> = 100%	100
Temperaturbeständigkeit (Einbrennlack) Temperature resistance (baking enamel) Solidité à la chaleur (vernis au four)			BF - Methode BF - method Méthode BF	200°C
Wetterechtheit Vollton	Weather fastness Masstone	Résistance aux intempéries Couleur pure	EN ISO 20105 A02	4 - 5
Wetterechtheit Abmischung	Weather fastness Tint	Résistance aux intempéries Mélange	EN ISO 20105 A02	n.a.
Lichtechtheit Vollton	Light fastness Masstone	Résistance à la lumière Couleur pure	EN ISO 105 B 01	8
Lichtechtheit Abmischung	Light fastness Tint	Résistance à la lumière Mélange	EN ISO 105 B 01	7
Säureechtheit Resistance to acids Résistance aux acides			BF - Methode BF - method Méthode BF	5
Alkalibeständigkeit Resistance to alkalis Résistance aux alcalis			BF - Methode BF - method Méthode BF	5
Überlackiererechtigkeit Fastness to re-coating (bleeding) Aptitude de recevoir une autre couche			BF - Methode BF - method Méthode BF	5
SO <sub>2</sub> -Beständigkeit SO <sub>2</sub> -resistance Résistance au SO <sub>2</sub>			abgeleitet von deduced from dérivé de	DIN 50018 +
Bemerkungen : Notice : Note :				

**Bruchsaler Farbenfabrik GmbH & Co. KG**

Talstraße 37

D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 97 54-0

Fax +49 7251 1 59 53

[www.bruchsaler-farben.de](http://www.bruchsaler-farben.de)



BRUCHSALER FARBEN

19.04.2016

**Die angegebenen Werte wurden im Vollton ermittelt, in Abmischungen können sich die Angaben ändern.**

**Wir garantieren bei unseren Lieferungen eine Farbstärke von  $100 \pm 5\%$  und eine Farbabweichung von  $\Delta E < 1$  gegenüber unserem Standard, gemessen in Alkydharz-System, sofern nicht anders angegeben.**

**The given data refer to the mass tone; they may change in tint.**

**We guarantee for our deliveries a colour strength of  $100 \pm 5\%$  and a colour deviation of  $\Delta E < 1$  against our standard, measured in alkyd resin system, if not otherwise indicated.**

**Les données dans cette information se réfèrent a la couleur pure; elles peuvent changer dans les mélanges.**

**Nous garantissons à nos livraisons un pouvoir colorant de  $100 \pm 5\%$  et une différence de couleurs de  $\Delta E < 1$  contre notre standard, mesuré dans un système de résine alkyde, si ne pas indiqué autrement.**