

Technische Daten – Technical Data – Caractéristiques techniques

Gelb BRUFASOL® Yellow AL 30 Jaune

Chemische Zusammensetzung: Chemical characterization: Composition chimique:		Bismutvanadatpigment; BiVO ₄ Bismuth vanadate pigment; BiVO ₄ Vanadate de bismuth; BiVO ₄		
Colour Index		Pigment Yellow 184		
C.I. No.		771740		
CAS No.		14059-33-7		
REACH No.		01-2119486965-17-0002		
Merkmal Specific data Indice		Prüfverfahren Test method Méthode d'essai		Standard
Lieferform: Appearance: Apparence:				Pulver Powder Poudre
pH Wert: ph value: Valeur pH:		EN ISO 787-9		7 - 8
Dichte: Specific gravity: [g/cm ³] Poids spécifique:		EN ISO 787-10 (20°C)		5.7
Trockengehalt Dry content [%] Teneur en matière solide		EN ISO 787-2		> 99
Ölaufnahme Oil absorption [g/100 g] Absorption d'huile		EN ISO 787-5		14 - 20
Deckvermögen Hiding power Pouvoir opacifiant		TiO ₂ = 100%		85
Hitzebeständigkeit HDPE (5min.)	Heat resistance HDPE (5min.)	Solidité à la chaleur HDPE (5min.)	EN ISO 12877-2	260°C
Hitzebeständigkeit Einbrennlack	Heat resistance Baking enamel	Solidité à la chaleur Vernis au four	Alkyd melamine 20 min.	200°C
Hitzebeständigkeit Pulverlack	Heat resistance Powder coating	Solidité à la chaleur Vernis de poudre	Polyester / Primid 10 min.	200°C
Hitzebeständigkeit Coil Coating	Heat resistance Coil coating	Solidité à la chaleur Coil coating	Polyester PMT	250°C
Wetterechtheit Vollton	Weather fastness Masstone	Résistance aux intempéries Couleur pure	EN ISO 20105 A02	4 - 5
Wetterechtheit Abmischung	Weather fastness Tint	Résistance aux intempéries Mélange	EN ISO 20105 A02	4 - 5
Lichtechtheit Vollton	Light fastness Masstone	Résistance à la lumière Couleur pure	EN ISO 105 B 01	8
Lichtechtheit Abmischung	Light fastness Tint	Résistance à la lumière Mélange	EN ISO 105 B 01	8
Säureechtheit Resistance to acids Résistance aux acides		BF – Methode BF – method Méthode BF		5
Alkalibeständigkeit Resistance to alkalis Résistance aux alcalis		BF – Methode BF – method Méthode BF		5
Überlackiererechtheit Fastness to re-coating (bleeding) Aptitude de recevoir une autre couche		BF – Methode BF – method Méthode BF		5
SO ₂ -Beständigkeit in 2 KPU-Lack SO ₂ -resistance in 2 CPU lacquer Résistance au SO ₂ dans vernis 2 CPU		DIN 50018		+

Bruchsaler Farbenfabrik GmbH & Co. KG

Talstraße 37

D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 97 54-0

Fax +49 7251 1 59 53

www.bruchsaler-farben.de



BRUCHSALER FARBEN

14.04.2016

Die angegebenen Werte wurden im Vollton ermittelt, in Abmischungen können sich die Angaben ändern. Wir garantieren bei unseren Lieferungen eine Farbstärke von $100 \pm 5\%$ und eine Farbabweichung von $\Delta E < 1$ gegenüber unserem Standard, gemessen in einem Alkyd-Melamin-Einbrennlack (20 min. / 140°C), sofern nicht anders angegeben. BRUFASOL® Gelb Bismutvanadate sind unter normalen Bedingungen unbegrenzt lagerstabil.

The given data refers to the mass tone; they may change in tint. We guarantee for our deliveries a colour strength of $100 \pm 5\%$ and a colour deviation of $\Delta E < 1$ compared to our standard, measured in an alkyd melamine baking enamel (20 min. / 140°C), if not otherwise indicated. BRUFASOL® Yellow bismuth vanadates have an unlimited shelf life under common storage conditions.

Les données dans cette information se réfèrent a la couleur pure; elles peuvent changer dans les mélanges. Nous garantirons à nos livraisons un pouvoir colorant de $100 \pm 5\%$ et une différence de couleurs de $\Delta E < 1$ contre notre standard, mesuré dans un système de résine alkyde mélamine (20 min. / 140°C), si ne pas indiqué autrement. Stockés dans des conditions normales BRUFASOL® Jaune Vanadates de bismuth ont une durabilité illimitée.